



Mapla Pol Soft			
Densità Density	Kg/m ³	22	
Colore Colour		bianco	bianco
Temperatura limite Temperature limit	c°	+95 -70	+105 -70
Deformazione permanente dopo 72h compresso 50% , dopo 30 minuti di riposo a 23° Permanent deformation after 72h compressed 50%. After 30 minutes of rest at 23°	%	34	28
Resistenza strappo Tear resistance	N/m	400	650
Resistenza trazione Tensile strength	K/Pa	280	400
Allungamento a rottura Elongation at break	%	95	125
Assorbimento H₂O dopo 28gg H ₂ O absorption after 28 days	%	<0,5	<0,5
Composizione: copolimeri di etilene espanso reticolato Composition: cross-linked expanded ethylene copolymers			
Caratteristiche: cellule chiuse, elastico, flessibile, antimuffa, inodore, resistente Characteristics: closed cells, elastic, flexible, anti-mold, odorless, resistant			
Fornito in lastre di vari spessori Supplied in sheets of various thicknesses			